

Specyfikacja Techniczna Flotex Tiles (płytki)

Wykładzina Flotex Tiles spełnia wymogi normy PN EN 1307
Wykładzina Flotex ma ponad 70 mln włókien na metr kwadratowy.

flotex tiles

	Grubość całkowita	PN EN ISO 1765	5,3 mm
	Ilość kolorów w kolekcji	PN EN 1963	154
	Klasyfikacja: obiektowe	PN EN ISO 10874 (PN EN 685)	33
	Wymiar płytki		50 x 50 cm
	Ilość płytek w opakowaniu		3 m ²
	Waga całkowita	PN ISO 8543	4,5 kg/m ²
	Stabilność wymiarowa	ISO 2551	< 0,2 %
	Odporność na ścieranie	PN EN 1963	< 35 g utrata włókien
	Odporność na krzesła na rolkach	PN EN 985	r = ≥ 2,4 użycie ciągłe
	Trwałość kolorów	PN EN ISO 105-B02	6
	Klasa antypoślizgowości	DIN 51097	> 0,7 suchy i mokry
	Rezystancja elektryczna	PN ISO 10965	> 10 ⁹ Ω
	Izolacja akustyczna dźwięków uderzeniowych	PN EN ISO 140-8	ΔL _w = 17 dB
	Pochłanianie dźwięku	PN EN ISO 354	α _w = 0,10

Wykładzina Flotex Tiles spełnia wymagania normy PN EN 14041



EN 14041

	Reakcja na ogień	PN EN 13501-1	B _{fl} - s1
	Odporność na poślizg- dynamiczny współczynnik tarcia	PN EN 13893	DS. > 0,30
	Ocena zdolności do elektryzacji	ISO 6356	< 2kV
	Przewodność cieplna (właściwości cieplno-wilgotnościowe)	PN ISO 8302	0,0456 m ² K/W